Balkonfarbe

Flexible Abdichtung für Balkone und Gehwege



Watco Balkonfarbe ist eine strapazierfähige, zweikomponentige, dick mit dem Pinsel aufzutragende abdichtende Beschichtung mit einer besonderen Zusammensetzung aus synthetischen Harzen, Quarzsanden und ausgewählten Zementen. Sie ist ideal für Balkone oder Gehwege im Außenbereich, wo das Eindringen von Wasser zu Problemen führen kann. Sie füllt Haarrisse und hilft dem Eindringen von Regenwasser und Feuchtigkeit vorzubeugen.
Mit Watco Balkonfarbe erhalten Sie eine flexible und strapazierfähige Oberfläche. Durch die Auftragung als Flüssigkeit schützt sie im Bereich von Rohren, Regenwasserabflüssen und Vorsprüngen effektiver als Abdichtungsbahnen.
Wir empfehlen Risse oder Boden-/Wandfugen zunächst mit Watco Glasfaser Verstärkungstape zu überbrücken und mit einer ersten Schicht Watco Balkonfarbe vorzustreichen.



FARBEN

Grau

Obwohl wir großen Wert auf eine exakte Farbdarstellung legen, können wir Abweichungen vom Originalfarbton durch unterschiedliche Monitor- oder Druckeinstellungen leider nicht vermeiden.

Einsatzbereiche:

- Gehwege im Innen- und Außenbereich
- Balkone
- Bereiche ohne Dampfsperrfolie

Eigenschaften:

- Ausgezeichnete Wasserabdichtung
- Dauerhaft flexible Oberfläche - splittert nicht bei Bewegung des Untergrunds
- Verhindert Wasser vom eindringen in die Oberfläche und schützt vor steigender Feuchtigkeit
- Beständig gegen Verwittern und die Auswirkungen von UV-Einstrahlung
- Matte, leicht strukturierte Oberfläche
- Kann geglättet oder gerollt werden für eine strukturierte, rutschfeste Oberfläche

Sie benötigen Hilfe? Sprechen Sie mit einem unserer Berater.

Unser Experten-Team ist jederzeit für Sie da und unterstützt Sie gerne bei der Durchführung Ihres Projekts. Wir führen Sie Schritt für Schritt durch die Vorbereitung und Anwendung von **Balkonfarbe.**

Kontaktieren Sie unser Team unter 02162 5301717 (DE) oder 01310 0910 (AT) .

(Werktags Mo. - Fr. 7:30 - 17:00 Uhr)

Watco GmbH, Kränkelsweg 14, D-41748 Viersen Tel: **02162/530 17 17** www.www.watco.de E-mail: **info@watco.de**
Watco GmbH, Wassergasse 28, MBE-220 A-1030 Wien Tel: **01/310 09 10** www.www.watco.de E-mail: **info@watco.at**

Balkonfarbe

Flexible Abdichtung für Balkone und Gehwege

1 Oberflächenvorbereitung

Fett, Staub, Zementschleier und andere Verunreinigungen müssen vollständig von der Oberfläche entfernt werden. Oberflächen mit sauberem, kalten Wasser anfeuchten. Luft- und Oberflächentemperatur müssen mindestens 5°C betragen.

2 Anmischen

Gießen Sie etwa drei Viertel der Flüssigkeit in den Eimer und geben Sie dann das Pulver zusammen mit den Farbpigmenten aus dem kleinen Beutel darauf.
Mischen Sie mit einer langsam laufenden Bohrmaschine mit Mix-Aufsatz für etwa 3 Minuten, bis Sie eine klumpenfreie, cremige Konsistenz erhalten.

3 Anwendung

Abhängig von der gewünschten Oberflächenbeschaffenheit kann die Auftragung mit dem Farbroller, einer Glättkelle oder einem Gummiabzieher erfolgen. Nehmen Sie einen Farbroller mit mittlerer Florlänge, um eine rau strukturierte, rutschfeste Oberfläche zu erzeugen, oder nehmen Sie einen Roller mit kurzem Flor oder einen Pinsel für eine glatte Oberfläche. Die Beschichtung sollte etwa 1 mm dick aufgetragen werden. Falls eine zweite Schicht benötigt wird, kann diese aufgetragen werden, sobald die erste Schicht trocken ist - üblicherweise nach 12-24 Stunden. Mehrere Schichten können aufgetragen werden, um die Widerstandsfähigkeit gegen Wasserdruck zu erhöhen (z.B. ist eine 3 mm dicke Beschichtung bei einer etwa 3 m hohen Wassersäule ausreichend)

4 Sicherheit

Schützen Sie Augen und Haut vor direktem Kontakt. Frisch angemischte Watco Balkonfarbe ist leicht alkalisch, daher wird die Verwendung von PVC- oder Gummihandschuhen empfohlen.

Watco GmbH, Kränkelsweg 14, D-41748 Viersen Tel: **02162/530 17 17** www.www.watco.de E-mail: **info@watco.de**
Watco GmbH, Wassergasse 28, MBE-220 A-1030 Wien Tel: **01/310 09 10** www.www.watco.de E-mail: **info@watco.at**

Balkonfarbe

Flexible Abdichtung für Balkone und Gehwege

Spezifikation	
Zusammensetzung	Synthetische Harze, Quarzsande und ausgewählte Zemente.
Anzahl der Komponenten	1 x milchig weiße Flüssigkeit und 1 x graues Pulver. Pigmente bei Verwendung einer farbigen Variante.
Oberfläche	Fein strukturiert, matt.
Grundierung erforderlich	Siehe "Oberflächenvorbereitung" auf Seite 2.
Anzahl der Anstriche	1 Anstrich bei einer Dicke von etwa 1 mm. Bei Bedarf können mehrere Schichten aufgetragen werden.
Einsatz (Innen-/Außenbereich)	Außenbereich.
Werkzeug	Farbroller. Kanten mit einem Pinsel streichen.
Minimale Verarbeitungstemperatur	Lufttemperatur 5°C, Bodentemperatur 5°C (entspricht etwa 10°C Raumtemperatur).
Geeignet für	Asphalt, Faserzement, Beton oder bitumenhaltige Oberflächen. Schwierigere Untergründe müssen vorbehandelt werden.
Gebindegröße	25 kg
Reichweite	Etwa 12,5 m² pro 25 kg bei einer Auftragsstärke von 1 mm.
Auftragsstärke	Zwischen 0,5 mm und 1,5 mm.
Härtezeit	Bei 15-20°C kann ein mit Watco Balkonfarbe behandelter Boden nach etwa 16 Stunden leichter Nutzung ausgesetzt werden. Vollständige chemische Härtung und Wasserbeständigkeit wird im Lauf von 7 Tagen erreicht.
Topfzeit	2 Stunden bei 10°C. 1,5 Stunden bei 20°C. 30 Minuten bei 30°C.
Lagerung	Trocken lagern, nicht direkt auf dem Boden lagern. Temperaturen dürfen 25°C nicht überschreiten. Nicht einfrieren lassen.
Haltbarkeit	12 Monate im originalverschlossenen Behälter.
Sicherheit	Sicherheitsdatenblätter sind erhältlich. Jegliche Lebensmittel sollten während der Auftragung und Härtezeit aus dem Bereich entfernt werden.

Watco GmbH, Kränkelsweg 14, D-41748 Viersen Tel: **02162/530 17 17** www.www.watco.de E-mail: **info@watco.de**
Watco GmbH, Wassergasse 28, MBE-220 A-1030 Wien Tel: **01/310 09 10** www.www.watco.de E-mail: **info@watco.at**

© Watco GmbH 2023