Dachschutz Sortiment

Unser Produktsortiment zur Reparatur, zum Schutz und zur Abdichtung von Dächern



Verwenden Sie **Watco Dachschutz**, um die teure Erneuerung von Dächern zu vermeiden. Eine einzigartige Mischung aus Bitumen, Gummi und starker Faserverstärkung, die Dächer sofort wetterfest macht und saniert.
Watco Dachschutz Solar ist ein dickes, bitumenbasiertes Material zur wetterbeständigen Abdichtung mit zugesetzten Aluminium-Flöckchen für außerordentliches Reflexionsvermögen.
Die gummihaltige Versiegelung für Überlappstöße von Dach und Dachrinnen, **Watco Dachschutz Reparaturmörtel,** wird zur Reparatur und zum Vorbeugen von Lecks in Dächern, Dachrinnen und Fallrohren verwendet. Perfekt für die Anwendung auf Dachpappe, Metall, Farbe, Stein, Ziegelstein und auf für Bauanwendungen geeigneten Kunststoffen.
Watco Dachschutz Gießmasse ist ein dickeres, aber gießbares Produkt, das mit einem Abzieher verteilt werden kann, um große Bereiche von Flachdächern schnell und einfach zu beschichten. Erzeugt eine dicke, wasserdichte, flexible Beschichtung.
Überbrücken Sie Löcher und Risse vor der Auftragung von Watco Dachschutz mit **Watco Dachschutz Reparaturgewebe**. Einfach zuschneidbar.
Watco Glasfaser Verstärkungstape stärkt Fugen und Risse und dichtet sie ab. Verwenden Sie es, wenn eine zusätzliche Verstärkung benötigt wird.



Einsatzbereich:

- Reparaturen auf Dächern an gebrochenem, gerissenem, Wellblech, Beton und Dachpappe

Eigenschaften:

- Flexibel – kein Absacken oder Fließen in der Sommersonne, kein Verspröden im Winter
- Hochbelastbare Gummi/Bitumen-Mischung
- Repariert undichte Stellen selbst bei strömendem Regen
- Faserverstärkt und flexibel
- Für komplette Sanierungen oder Notreparaturen
- Einfache Auftragung mit dem Pinsel

Sie benötigen Hilfe? Sprechen Sie mit einem unserer Berater.

Unser Experten-Team ist jederzeit für Sie da und unterstützt Sie gerne bei der Durchführung Ihres Projekts. Wir führen Sie Schritt für Schritt durch die Vorbereitung und Anwendung von **Dachschutz Sortiment.**

Kontaktieren Sie unser Team unter +49 2162 530 17 17 (DE) / +43 1 310 09 10 (AT)

(Werktags Mo. - Fr. 7:30 - 17:00 Uhr)

Watco GmbH, Kränkelsweg 14, D-41748 Viersen Tel: **02162/530 17 17** www.www.watco.de E-mail: **info@watco.de**
Watco GmbH, Wassergasse 28, MBE-220 A-1030 Wien Tel: **01/310 09 10** www.www.watco.de E-mail: **info@watco.at**

Dachschutz Sortiment

Unser Produktsortiment zur Reparatur,

zum Schutz und zur Abdichtung von Dächern

1 Oberflächenvorbereitung

Oberflächen sollten vorzugsweise so trocken wie möglich sein. Notreparaturen an beschädigten Stellen können jedoch auch erfolgreich auf von Wasser überströmten Oberflächen vorgenommen werden. Entfernen Sie jegliches loses Material und Dreck. Sehr poröse, trockene Oberflächen sollten mit einer Mischung aus Watco Dachschutz/Dachschutz Solar und 25% Terpentinersatz grundiert werden. Nehmen Sie eine Drahtbürste, um alle Spuren von Moos etc. zu entfernen. Auf stark verunreinigten Oberflächen kann die Verwendung eines Fungizids notwendig sein. Beim Umgang mit alten Asbest/Zement-Dächern muss fachlicher Rat eingeholt werden.

2 Anwendung

1 kg Dachschutz pro 1 m² großzügig mit einem Pinsel auftragen. Falls eine zweite Schicht benötigt wird, sollte diese rechtwinklig zur ersten aufgetragen werden.
Nicht zu einem dünnen Film verstreichen.
Risse, Spalten, Löcher und Lecks im Bereich von überlappenden Dachbahnen sollten wie folgt behandelt werden. Tragen Sie eine großzügige Schicht Watco Dachschutz auf, und betten Sie sofort ein geeignet zugeschnittenes Stück Watco Dachschutz Reparaturgewebe darin ein.
Tragen Sie tupfend eine weitere Schicht Watco Dachschutz über dem Gewebe auf, und lassen Sie es härten.
Tiefe Löcher und Risse in flachen Betondächern etc. können mit einem Mörtel aus mit dem Watco Sand-Additiv gemischtem Watco Dachschutz gefüllt werden. Die Oberfläche sollte dabei zunächst mit Watco Dachschutz grundiert werden, bevor Sie den Mörtel aus Watco Dachschutz und Sand-Additiv mit einer Kelle einfüllen.
Wenden Sie sich bei extremen Temperaturen an Watcos technische Berater, um weitere Anweisungen zu erhalten.

3 Sicherheit

Sicherheitsdatenblätter sind erhältlich.
Wie bei allen lösemittelbasierten Produkten sollten Lebensmittel ferngehalten und geschützt werden, solange noch Lösemittelgeruch vorhanden ist.

Watco GmbH, Kränkelsweg 14, D-41748 Viersen Tel: **02162/530 17 17** www.www.watco.de E-mail: **info@watco.de**
Watco GmbH, Wassergasse 28, MBE-220 A-1030 Wien Tel: **01/310 09 10** www.www.watco.de E-mail: **info@watco.at**

Dachschutz Sortiment

Unser Produktsortiment zur Reparatur, zum Schutz und zur Abdichtung von Dächern

Spezifikationen

Zusammensetzung	Eine Mischung aus Gummi, polymer-modifiziertem Bitumen und besonderer Faserverstärkung. Dachschutz Solar enthält Aluminium-Flöckchen, um die Wärmezunahme durch Sonneneinstrahlung zu reduzieren.
Farbe	Schwarz. Watco Dachschutz Solar hat eine mattgraue Färbung.
Einsatz (Innen-/Außenbereich)	Außenbereich.
Werkzeug	Pinsel, Kelle, Abzieher, Kartuschenpistole.
Geeignet für	Porösen Asbest, Wellblech, Beton, Dachziegel und -pappe.
Gebindegrößen	Dachschutz: 5 kg & 10 kg (2x5kg). Dachschutz Solar: 5 kg. Dachschutz Gießmasse: 5 kg & 10 kg (2x5kg). Dachschutz Reparaturmörtel: 5 kg. Dachschutz Reparaturgewebe: 20 m x 1.25 m/ 4 m x 1.25 m. Auch in Gebinden mit 5 Stück erhältlich. Glasfaser Verstärkungstape: 50 m lang x 75 mm breit.
Reichweite	Dachschutz: 1 m² pro kg. Dachschutz Solar: 1m² pro kg. Dachschutz Gießmasse: 1,25 m² bei 3 mm Auftragsstärke. 1,85 m² bei 2 mm Auftragsstärke. Dachschutz Reparaturmörtel: 5 m² bei 1 mm Auftragsstärke.
Trockenzeiten	Dachschutz & Dachschutz Solar: 24 Stunden bis zur Bildung einer Oberflächenhaut. Die Trocknung beginnt, wenn alles Wasser von der Oberfläche verdunstet ist. Dachschutz Gießmasse: 24 Stunden bei trockenen Bedingungen. Dachschutz Reparaturmörtel: 24-48 Stunden.
Werkzeugreinigung	Verwenden Sie Terpentinersatz, bevor das Produkt trocknet.
Haltbarkeit	24 Monate im originalverschlossenen Behälter.
Lagerung	Abseits von Hitze- oder Zündquellen aufbewahren. Nicht einfrieren lassen.
Generelle Einschränkungen Bitte kontaktieren Sie uns bezüglich hier nicht beschriebener Einsatzgebiete.	Dachschutz/Dachschutz Solar sind nicht dafür geeignet, durch die Beschichtung von unbehandelten Holzuntergründen eine wasserdichte Versiegelung zu erhalten. Auf porösen Oberflächen kann eingeschlossene Feuchtigkeit bei warmem Wetter zu Blasenbildung und bei niedrigen Temperaturen zu Abplatzungen führen. Solange poröse Oberflächen nass sind, sollten auf ihnen daher nur eingeschränkte Notreparaturen erfolgen. **Nicht geeignet für die Anwendung auf mit EPDM abgedichteten Dächern**. Prüfen Sie im Zweifelsfall die Kompatibilität mit anderen Oberflächen. Wie alle bitumenbasierten Produkte verwittert der schwarze Dachschutz im Laufe der Zeit zu einer grauen Färbung. Greifen Sie für regelmäßig begangene Flachdächer auf die Flüssige Dachmembran Anti-Rutsch zurück.

Watco GmbH, Kränkelsweg 14, D-41748 Viersen Tel: **02162/530 17 17** www.www.watco.de E-mail: **info@watco.de**
Watco GmbH, Wassergasse 28, MBE-220 A-1030 Wien Tel: **01/310 09 10** www.www.watco.de E-mail: **info@watco.at**

© Watco GmbH 2023