



SAVRŠENA ALTERNATIVA BUŠENJU I UVRTANJU

Pronova X Power Hibrдна Ljepila za svaki projekt.

X POWER

SAVRŠENO ZA LIJEPLJENJE,



UNUTRA I VANI
SVI MATERIJALI¹

TRAJNO **VEZIVANJE**

SIGURNA **MONTAŽA**

POTPUNO **BRTVLJENJE**

UNIVERSAL

UNUTRA I VANI
SVI MATERIJALI¹

SNAŽNO **VEZIVANJE**

SIGURNA **MONTAŽA**

BRZ **POPRAVAK**

HIGH TACK

¹ Pridržavajte se uputa za obradu i daljnjih informacija u odgovarajućem tehničkom listu.

MONTAŽU, FUGIRANJE I BRTVLJENJE



UNUTRA I VANI
SVI MATERIJALI¹

TRAJNO **VEZIVANJE**

ELASTIČNO **FUGIRANJE**

POTPUNO **BRTVLJENJE**

ULTRA FLEX

UNUTRA I VANI
SVI MATERIJALI¹

TRAJNO **VEZIVANJE**

ELASTIČNO **FUGIRANJE**

POTPUNO **BRTVLJENJE**

ULTRA CLEAR

X POWER UNIVERSAL

Jednokomponentna hibridna smjesa za lijepljenje i brtvljenje za univerzalnu upotrebu, izrađena od polimera sa silanskim završecima za trajno elastično povezivanje

Područja primjene

- ▶ Trajnoelastični spojevi, montažno i reparaturno lijepljenje svih materijala
- ▶ Vrlo prikladan za izolaciju komponenti od vibracija i udarne buke
- ▶ Za unutarnje radove (lijepljenje laminata, lajsni i sl.), izradu stepeništa, metalne i prozorske konstrukcije te krovšte
- ▶ Brtvljenje spojeva i popunjavanje rupa i pukotina
- ▶ Za unutarnje i vanjske prostore

Prednosti proizvoda

- ▶ Za glatke i upijajuće materijale
- ▶ Visoka krajnja čvrstoća
- ▶ Brzo fiksiranje
- ▶ Neutralno stvrdnjavanje
- ▶ Također za vlažne površine
- ▶ Može se bojati i lakirati
- ▶ Vrlo niske emisije
- ▶ Otporan na UV zračenje, starenje i vremenske uvjete

Tehničke informacije

Temperatura obrade	+ 5 °C do + 40 °C
Vrijeme sušenja	maksimalno 1 tjedan ⁽¹⁾
Otpornost na temperaturu	- 60 °C do + 80 °C
Početna snaga lijepljenja	maksimalno 220 kg/m ²
Vlačna čvrstoća	cca. 2,2 N/mm ²
Istezanje pri prekidu	cca. 200 %

⁽¹⁾ Ovisno o temperaturi i vlažnosti (podaci utvrđeni na 20°C/60% RV).

**1 EINER
FÜR
ALLES**

UNIVERSAL



Boja

Bijela

X POWER HIGH TACK

Brzo pričvršćujuća, jednokomponentna, hibridna smjesa za lijepljenje i brtvljenje izrađena od polimera sa završetkom silana, za trajno elastično lijepljenje bez naprezanja s izuzetno visokom konačnom čvrstoćom.

Područja primjene

- ▶ Montaža i popravak lijepljenja svih materijala s visokom početnom prionjivošću
- ▶ Vrlo pogodan za lijepljenje prirodnog kamena i mramora
- ▶ Za unutarnje radove (lijepljenje laminata, lajsni i sl.), izradu stepeništa, metalne i prozorske konstrukcije te krovšte
- ▶ Za lijepljenje ogledala (kompatibilno sa stražnjim stranama ogledala u skladu s DIN EN 1306)
- ▶ Za unutarnje i vanjske prostore

Prednosti proizvoda

- ▶ Za glatke i upijajuće materijale
- ▶ Maksimalno početno priranje i konačna čvrstoća
- ▶ Kompatibilan s prirodnim kamenom
- ▶ Neutralno stvrdnjavanje
- ▶ Također za vlažne površine
- ▶ Može se bojati i lakirati
- ▶ Vrlo niske emisije
- ▶ Otporan na UV zračenje, starenje i vremenske uvjete

Tehničke informacije

Temperatura obrade	+ 5 ° C do + 40 ° C
Vrijeme sušenja	maksimalno 1 tjedan ⁽¹⁾
Otpornost na temperaturu	- 40 ° C do + 90 ° C
Početna snaga lijepljenja	maksimalno 250 kg/m ²
Konačna čvrstoća	maksimalno 370 kg/10
Vlačna čvrstoća	cca. 2,0 N/mm ²

⁽¹⁾ Ovisno o temperaturi i vlažnosti (podaci utvrđeni na 20°C/60% RV).



MEGASTARK

HIGH TACK



Boja

Bijela

X POWER ULTRA FLEX

Jednokomponentna hibridna smjesa za lijepljenje i brtvljenje koja ima maksimalnu flekibilnost, izrađena od polimera sa silanskim završecima za trajno elastično povezivanje

Područja primjene

- ▶ Trajnoelastični spojevi svih materijala
- ▶ Vrlo prikladan za izolaciju komponenti od vibracija i udarne buke
- ▶ Za unutarnje radove (lijepljenje laminata, lajsni i sl.), izradu stepeništa, metalne i prozorske konstrukcije te krovšte
- ▶ Brtvljenje spojeva i popunjavanje rupa i pukotina
- ▶ Za unutarnje i vanjske prostore

Prednosti proizvoda

- ▶ Za glatke i upijajuće materijale
- ▶ Trajno elastičan
- ▶ Visoko početno prijanjanje i konačna čvrstoća
- ▶ Neutralno stvrdnjavanje
- ▶ Također za vlažne površine
- ▶ Prigušivanje vibracija
- ▶ Vrlo niske emisije
- ▶ Otporan na UV zračenje, starenje i vremenske uvjete

Tehničke informacije

Temperatura obrade	+ 5 ° C do + 40 ° C
Vrijeme sušenja	maksimalno 1 tjedan ⁽¹⁾
Otpornost na temperaturu	-60 ° C do +80 ° C
Početna snaga lijepljenja	maksimalno 180 kg/m ²
Vlačna čvrstoća	cca. 2,8 N/mm ²
Istezanje pri prekidu	cca. 300 %

⁽¹⁾ Ovisno o temperaturi i vlažnosti (podaci utvrđeni na 20°C/60% RV).



MEGAELASTISCH

ULTRA FLEX



Boja

Bijela

X POWER ULTRA CLEAR

Jednokomponentna hibridna smjesa za lijepljenje i brtvljenje koja je visoko prozirna kada se stvrdne i izrađena od polimera sa silanskim završecima, za trajno elastično lijepljenje

Područja primjene

- ▶ Visoko transparentno lijepljenje bez napetosti svih materijala u zatvorenom i vanjskom prostoru
- ▶ Vrlo pogodan za obradu i lijepljenje stakla koje nije izloženo dugotrajnom UV izlaganju
- ▶ Sigurno lijepi drvo, metal, kamen, beton, Styrofoam® i mnoge vrste plastike
- ▶ Brtvljenje unutarnjih fuga i popunjavanje rupa i pukotina
- ▶ Za unutarnje i vanjske prostore⁽²⁾

Prednosti proizvoda


- ▶ Maksimalna prozirnost
- ▶ Visoko početno prijanjanje i konačna čvrstoća
- ▶ Za glatke i upijajuće materijale
- ▶ Neutralno stvrdnjavanje
- ▶ Također za vlažne površine
- ▶ Prigušivanje vibracija
- ▶ Vrlo niske emisije
- ▶ Otporan na starenje i vremenske uvjete

Tehničke informacije

Temperatura obrade	+ 5 °C do + 40 °C
Vrijeme sušenja	maksimalno 1 tjedan ⁽¹⁾
Otpornost na temperaturu	- 40 °C do + 80 °C
Početna snaga lijepljenja	maksimalno 180 kg/m ²
Vlačna čvrstoća	cca. 2,2 N/mm ²
Istezanje pri prekidu	cca. 250 %

⁽¹⁾ Ovisno o temperaturi i vlažnosti (podaci utvrđeni na 20°C/60% RV).

⁽²⁾ Pri lijepljenju stakla i prozirnih materijala osigurajte da spoj bude trajno zaštićen od prekomjernog UV zračenja.



ULTRA CLEAR



Boja



Visoko prozirno



SEALANTS • ADHESIVES

Pronova Dichtstoffe GmbH & Co. KG

Rudolf-Diesel-Straße 12 Phone.: +49 (0) 671 920015-0
55543 Bad Kreuznach info@pronova-dichtstoffe.de
Germany www.pronova-dichtstoffe.de



Zastupnik i uvoznik za HR, SRB, BiH, SLO, CG, MKD

PAN-TECH d.o.o.
Ljudevita Posavskog 13
10360 Sesvete
Hrvatska

+385 1 212 71 45
info@pan-tech.hr;
www.pan-tech.hr
www.bau-shop.hr