

# PRONOVA PRO 250 AKRIL EXPRESS

**Jednokomponentno vrhunsko akrilno brtviло vrlo visoke bjeline za unutarnju i vanjsku upotrebu.**

## Opis proizvoda

### Područja primjene

Plastoelastično akrilno brtviło za brtvljenje dilatacijskih i spojnih spojeva s niskim i malim pokretima, npr. između okvira prozora/vrata i kutija za rolete na zid, beton ili žbuku. Za brtvljenje pukotina, rupa i spojeva u žbuci, porobetonu, gips pločama, vlaknastom cementu, kamenu i drvu. Idealan za unutarnje radove, na temperaturama iznad 5 °C, može se koristiti i na otvorenom.

### Karakteristike

- Za unutarnju i vanjsku upotrebu
- Brzo sušenje
- Minimizirano pucanje - Vrlo nisko skupljanje
- Vrlo visoka bjelina
- Vrlo dobra obrada i svojstva prianjanja
- Plastoelastičan
- Brzo otporan na kišu
- Kompatibilan s bojama (DIN 52452-4)
- Nakon sušenja može se bojati većinom komercijalno dostupnih emulzijskih boja bez temeljnog premaza
- Nizak miris
- Bez otapala i silikona
- Posebno niske emisije

# Tehnički list

## Tehničke specifikacije

<b>Sirovinska baza</b>	Akrilna disperzija
<b>Gustoća</b>	$1,61 \pm 0,03 \text{ g/cm}^3$
<b>Shore A tvrdoća</b>	cca. $18 \pm 2$
<b>Temperatura obrade</b>	+5 °C to +40 °C
<b>Otpornost na temperaturu</b>	-20 °C to +80 °C
<b>Vrijeme formiranja opne</b>	cca. 10 - 15 minuta <sup>1</sup>
<b>Istezanje pri prekidu</b>	cca. 220 %
<b>Maks. dopuštena ukupna deform.</b>	cca. 15 %
<b>Vrijeme stvrđnjavanja</b>	cca. 2 - 3 mm / 24 h <sup>1</sup>
<b>Raspon</b>	cca. 6 m (7x7 mm trokutasti spoj)
<b>Rok trajanja</b>	Čuvati na hladnom, suhom mjestu zaštićenom od smrzavanja. U neotvorenom originalnom pakiraju može se čuvati 24 mjeseca.
<b>Standardi i ispitivanja</b>	EN 15651-1: F-EXT-INT 12,5P  Certificirano prema RAL-UZ 123:  The Blue Angel - zbog niske emisije  Ispunjava kriterije za GEV-Emicode® EC 1 plus vrlo niske emisije

<sup>1</sup> ovisno o temperaturi i vlažnosti. Podaci prema DIN EN ISO 291 standardnoj klimi 23 °C / 50% r.v.

Karakteristični podaci određeni su blizu proizvodnje i mogu malo varirati s povećanjem starosti proizvoda kao i s različitim bojama. Ovi podaci ne predstavljaju ugovor o specifikaciji.

# Tehnički list

## Upute za obradu

### Predtretman

Podloge/prionjive površine moraju biti čiste i bez prašine i masnoće. Prilikom izvođenja radova obnove potrebno je u potpunosti ukloniti stare ostatke brtivila, ostatke boje i nečvrste slojeve. Za uklanjanje starih ostataka brtivila preporučujemo korištenje Pronova Joint Knife. Porozne, upijajuće podloge potrebno je premazati odgovarajućim temeljnim premazom (npr. Tiefgrund LF) ili mješavinom vode i PRONOVA PRO 250 u omjeru 1:4.

Pažnja: Plastika koja odbija prianjanje kao što su polietilen, Teflon® i bitumenske podloge nisu prikladne površine. Nije prikladno za dilatacijske spojeve koji su izloženi povećanom kretanju i za područja sa stalnim opterećenjem vodom. Nije prikladno za mramor i prirodni kamen. Ne koristiti u područjima s izravnim kontaktom s hranom.

U slučaju sumnje, preporučujemo provođenje testova prianjanja i kompatibilnosti prije početka nanošenja.

### Obrada

Odrežite kapicu na gornjem kraju uloška prije navoja. Zavrnite vrh kartuše i odrežite pod kutom prema širini fuge. PRONOVA PRO 250 se može nanositi ručnim pištoljem za prešanje ili pištoljem na komprimirani zrak. Nanesite brtviло u spoj bez ostavljanja šupljina. Zatrptajte duble fuge odgovarajućim pjenastim materijalom (npr. Pronova Joint Filler Profile). Neophodno je zagladiti spojeve unutar vremena stvaranja opne prikladnim alatom (npr. Pronova Fugen ASS) i vodom. Za fuge preporučamo zaštitu rubova fuga ljepljivom trakom. Uklonite višak brtivila i ljepljive trake odmah nakon zaglađivanja.

### Imajte na umu:

Proizvod je kompatibilan s komercijalno dostupnim sustavima boja, lakova i glazura u skladu s DIN 52452. Površine fugirane s PRONOVA PRO 250 smiju se bojati po cijeloj površini samo ako naneseni premaz može kompenzirati pomake brtivila bez oštećenja. Zaštitite fugirana područja od vode dok se potpuno ne očvrsnu. Niske temperature i/ili mokre podloge, kao i dubine spojeva veće od 15 mm mogu rezultirati produljenim vremenom stvrdnjavanja.

### Čišćenje

Stvrdnuta akrilna brtivila mogu se ukloniti samo mehanički. Svježi ostaci brtivila mogu se ukloniti vodom, po mogućnosti s dodatkom sredstva za pranje posuđa. Isto vrijedi i za čišćenje alata.



# Tehnički list

## Bilješke

### Sigurnost proizvoda

Za daljnje informacije o rukovanju pogledajte sigurnosno-tehnički list. Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.

Sadrži 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on.  
Može izazvati alergijske reakcije.

### Odlaganje

Samo prazne posude treba reciklirati. Stvrdnute male količine mogu se odložiti kao kućni/komercijalni otpad.

Poštujte lokalne propise kada odlažete ostatke tekućeg materijala.

Podaci u ovom tehničkom listu temelje se na intenzivnim ispitivanjima primjene u laboratoriju i praksi te služe kao vodič i preporuka. Oni ne predstavljaju garanciju ili jamstvo. Odgovornost za dotičnu primjenu leži na izvođaču.  
Zbog različitih materijala i uvjeta rada koji su izvan naše kontrole, preporučujemo da u slučaju sumnje provedete vlastita testiranja.

Za dodatne informacije nazovite +385 1 212 71 45  
Objavom ovog tehničkog lista sve prethodne verzije gube svoju valjanost.



**Pronova Dichtstoffe GmbH & Co. KG**  
Rudolf-Diesel-Straße 12 • 55543 Bad Kreuznach

**Zastupnik i uvoznik za**  
**HR, SRB, BiH, SLO, CG, MKD**



**PAN-TECH d.o.o.**  
**Ljudevit Posavskog 13**  
**10360 Sesvete**  
**info@pan-tech.hr; www.pan-tech.hr**