

PRONOVA PRO 880 MONTAŽNA 2K PU PJENA – RAPID

Opis proizvoda

Područja primjene

Poliuretanska pjena (2-komponentna) s izvrsnim prianjanjem na mnoge podloge. Idealno za zapunjavanje, pričvršćivanje okvira unutarnjih vrata i prozora, kao i za izolacijske brtve.

Svojstva

- Široki spektar prianjanja
- Brzo expanzija
- Zvučna i toplinska izolacija
- Otporan na toplinu
- Visoka čvrstoća zbog velike gustoće
- Otporan na kemikalije
- Otporan na starenje

Tehničke specifikacije

Sirovinska baza	Poliuretan
Boja pjene	zelena
Reakcijski sustav	stvrdnjavanje vlagom
Gustoća(EN 17333-1)	~ 46 kg/m ³
Temperatura obrade (limenka, podloga i okoliš)	od +10°C do + 25°C
Neljepljivo (EN 17333-3)	cca. 6 min
Može se rezati (EN 17333-3)	cca. 9 min
Potpuno opterećenje	cca. 3 h
Prinos (slobodno pjenjenje)	cca. 12 litara
Otpornost na temperaturu (potpuno osušeno)	-40°C - +80°C
Rok trajanja	18 mjeseci
Klasa građevinskog materijala prema DIN 4102-1	B2

Tehnički list

Upute za obradu

Podloga / Priprema za rad

Površine moraju biti čiste, čvrste i bez prašine i masnoće. Uklonite sve labave čestice i dovoljno navlažite porozne podloge vodom neposredno prije nanošenja. Neporozne površine trebaju ostati suhe. Duboko natopljene ili zaledene površine se ne preporučuju. Prehladne limenke pažljivo zagrijte na cca. + 20 °C u mlakoj vodi.

Obrada

Profesionalno pripremite elemente okvira ili komponente za pričvršćivanje. Maksimalna širina fuge za ugradnju dovratnika je 30 mm. Osigurajte čistač za čišćenje i uklanjanje svježih mrlja od pjene. Aktivacijsko krilo na dnu limenka najmanje 4 puta okreta u smjeru kazaljke na satu (pogledajte strelice). Protresite limenku cca. 20-30 puta snažno. Trebali biste čuti lagano zveckanje u limenci kao dokaz da je otvorena unutarnja posuda s učvršćivačem. Uklonite zaštitnu kapicu ventila i čvrsto zavrnite adapter na ventil do kraja. Nakon aktivacije i protresanja ostavite limenku da 'sazrije' 30 sekundi i tek tada krenite s obradom. Šupljine punite umjereno, budući da se svježa pjena još uvijek širi do cca. 75%. Uvjerite se da pjena koja se pojavljuje ima jednoličnu zelenu boju, u suprotnom ponovno okrenite aktivacijsku oštricu i ponovite postupak protresanja. Nakon miješanja obraditi unutar 5 minuta. Ako se miješana pjena ne ukloni, limenka se može zagrijati na više od +50 °C - opasnost od pucanja.

Njega i čišćenje

Svježe mrlje od pjene odmah uklonite s sredstvom za čišćenje. Stvrdnuta pjena može se ukloniti samo mehanički.

Prijevoz

Nikada nemojte spremati limenku u unutrašnjost automobila, samo je transportirajte uspravno i pričvršćenu u prtljažniku.

Važne napomene

Nikada nemojte zagrijavati limenku iznad +50°C, inače postoji opasnost od pucanja. Ohladite limenke koje su prevruće, npr. iz vozila ljeti, u hladnoj vodenoj kupelji, ali ne tresti!

Pjena nije trajno otporna na UV zračenje

Plastike koje odbijaju adheziju kao što su polietilen, teflon, silikon i masne površine nisu prikladne kao temeljni premaz.

Nosite odgovarajuću zaštitnu odjeću (zaštitne rukavice/naočale).

Uvijek su potrebni preliminarni testovi. Prije uporabe pročitajte sigurnosne upute i upozorenja na opasnost na limenci.

Kako nemamo utjecaja na uvjete skladištenja i obrade, ne možemo jamčiti rezultat obrade u pojedinačnim slučajevima zbog velikog broja materijala koji se obrađuju.

Tehnički list

Bilješke

Sigurnost proizvoda

Čuvati izvan dohvata djece. Osigurajte temeljitu ventilaciju tijekom obrada i sušenje. Izbjegavajte jesti, piti i pušiti dok koristite proizvod. U slučaju dodira s očima ili kožom, odmah isprati s puno vode. Nije prikladno za područja s hranom ili pitkom vodom. Dodatne informacije o rukovanju potražite u sigurnosno-tehničkom listu. Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.

Odlaganje

Ostaci stvrđnutog materijala mogu se odlagati kao kućni otpad. Limenke odložite putem sustava za recikliranje ili lokalnih centara za zbrinjavanje problematičnog otpada.

Podaci u ovom tehničkom listu temelje se na intenzivnim ispitivanjima primjene u laboratoriju i praksi te služe kao vodič i preporuka. Oni ne predstavljaju garanciju ili jamstvo. Odgovornost za dotičnu primjenu leži na izvođaču.
Zbog različitih materijala i uvjeta rada koji su izvan naše kontrole, preporučujemo da u slučaju sumnje provedete vlastita testiranja.

Za dodatne informacije nazovite +385 1 212 71 45
Objavom ovog tehničkog lista sve prethodne verzije gube svoju valjanost.



PRONOA Dichtstoffe GmbH & Co. KG
Rudolf-Diesel-Straße 12 • 55543 Bad Kreuznach

Zastupnik i uvoznik za
HR, SRB, BiH, SLO, CG, MKD



PAN-TECH d.o.o.
Ljudevit Posavskog 13
10360 Sesvete
info@pan-tech.hr; www.pan-tech.hr